

Virsmas kvalitāte – saskaņā ar EN 13017-1 / 2020

Virsmas kvalitātes klases un prasības				
Nr.	RAKSTUROJUMS	V (Vizuālā (redzamā) kvalitāte)	I (industriālā kvalitāte)	N (nevizuālā kvalitāte)
1.	Izejmateriāla klasifikācija	A/B	B/B; B/C	C/C
2.	Jauktas koka sugas	Nav pieļaujams	Pieļaujams priedes piejaukums, ja <10%	Pieļaujams
3.	Dēļu savienojum vietas	Atsevišķas spraugas max. 1.5 mm platumā pieļaujamas	Atsevišķas spraugas max. 3 mm platumā pieļaujamas	Atsevišķas spraugas max. 5mm platumā pieļaujamas
4.	Zilējums	Nav pieļaujams	Atsevišķās vietās viegls iekrāsojums pieļaujams	Pieļaujams
5.	Sveķu ailes	Atsevišķas sveķu ailes pieļaujamas 3 x 50 mm	Atsevišķas sveķu ailes pieļaujamas 5 x 50 mm	Pieļaujams
6.	Mizas ieaugusi	Atsevišķi pieļaujami	Atsevišķi pieļaujami	Pieļaujams
7.	Žūšanas plaisas	Atsevišķas plaisas 1.5mm platumā pieļaujamas	Atsevišķas plaisas pieļaujamas	Pieļaujams
8.	Serde	Atsevišķas līdz 400mm platumā pieļaujamas	Pieļaujama	Pieļaujama
9.	Kukaiņu bojājumi	Nav pieļaujams	Nav pieļaujams	Atsevišķi kukaiņu bojājumi caurumi pieļaujami
10.	Saauguši (dzīvi) zari	Pieļaujams:	Pieļaujams	Pieļaujams
11.	Melni zari:	Atsevišķi līdz 15 mm Ø pieļaujami	Atsevišķi līdz 30 mm Ø pieļaujami	Pieļaujami
12.	Zaru caurumi	Līdz 10 mm Ø pieļaujami	Līdz 20 mm Ø pieļaujami	Pieļaujams
13.	Virsmas	100% slīpēta	100% slīpēta	Pieļaujama neslīpēta
14.	Virsmas kvalitāte	Atsevišķi, nelieli tehniski bojājumi pieļaujami	Atsevišķi, nelieli tehniski bojājumi pieļaujami	Atsevišķi, nelieli tehniski bojājumi pieļaujami
15.	Koksnes mitrums	Max. 12 % ± 2%	Max. 12 % ± 2%	Max. 12 % ± 2%
16.	Griešanas malu manuāla apstrāde, izmantojot smilšpapīru	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma	Pēc pieprasījuma

V – Vizuālā (redzamā) kvalitāte	I – Industriālā kvalitāte	N – Neredzamā kvalitāte
		

Virsmas kvalitāte spēkā esoša:

- Piegādes brīdī;
- Tikai virsējam slānim, (uz sānu skaldnēm neattiecas);
- Tikai paneļa vienai pusei, ja nav specifiski norādījumi;
- Šaurām malām un ar CNC apstrādātām virsmām tiek piemēroti Nevizuālās (N) virsmas kvalitātes kritēriji;
- Abpusēji redzamām virsmām ir sagaidāms neliels nepieciešamais apstrādes apjoms būvlaukumā uzstādīšanas laikā.

Koks ir dabisks produkts. Nelielas novirzes no tabulā norādītajām vērtībām ir dabiskas un nav iemesls sūdzībām.

Plaisu veidošanās:

Tāpat kā visiem masīvkoka izstrādājumiem, arī CLT ir raksturīga plaisu un savienojumu veidošanās, kas rodas, materiālam izzūstot un pielāgojoties nākotnes līdzsvara mitruma līmenim pēc uzstādīšanas. Tas ir produkta īpašību dēļ un nav novēršams. Īpaši pirmajos gados līdz ar plaisu veidošanos var rasties arī plaisāšanas trokšņi, kas tiek uzskatīti par nekaitīgiem.

Īpaši virsmām, kas ir redzamā kvalitātē, ir svarīgi izvairīties no būtiskām telpas klimata svārstībām gan būvniecības posmā (piemēram, kad žūst grīdas betons), gan lietošanas laikā. Ideālais gaisa mitruma līmenis ir no 40% līdz 60%.

Īpaši uz baltām glazētām virsmām plaisu vai spraugu veidošanās dēļ var rasties nevēlams un neatgriezenisks kontrasts. Lūdzu, informējiet ēkas īpašniekus un attiecīgi instruējiet visas nākamās darbus veicošās puses būvniecības posmā.

Atjaunots :	10.01.2025	Dokuments apstiprināts	20.01.2025
Dokumentu izstrādāja	Lāsma Veide	valdē :	A.Dlohi
kvalitātes vadītāja:			

Virsmas kvalitāte – saskaņā ar EN 13017-1 / 2020

Atjaunots :	10.01.2025	Dokuments apstiprināts	20.01.2025
Dokumentu izstrādāja kvalitātes vadītāja:	Lāsma Veide	valdē :	A.Dlohi